

Dekoral AKRYLIT W

Lateksowa farba do wnętrz



ZAKRES STOSOWANIA



Odporna na szorowanie farba lateksowa Dekoral AKRYLIT W przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Optymalne dobranie właściwości fizykochemicznych i optycznych pigmentu sprawia, że powierzchnie pomalowane farbą charakteryzuje śnieżnobiały odcień. Kombinacja substancji wybielających i rozjaśniających powoduje, że farba jest odporna na promieniowanie UV i nie żółknie z upływem czasu, gwarantując 5 lat trwałości bieli. Matowe wykończenie optycznie maskuje niedoskonałości podłoża. Zastosowanie wysokogatunkowej dyspersji umożliwia prawidłową mikrowentylację powierzchni. Produkt przeznaczony jest także do renowacyjnego malowania wnętrz. Farba polecana do aplikacji wałkiem i natryskiem hydrodynamicznym.

GŁÓWNE CECHY



- Odporna na szorowanie
- 5 lat trwałości bieli
- Optymalna do natrysku hydrodynamicznego
- Bardzo dobrze kryjąca
- Matowe wykończenie powłoki
- Prawidłowa mikrowentylacja powierzchni
- Wydajność 14 m²/L
- Farba odporna na promieniowanie UV, nie żółknie w czasie – kombinacja wysokoaktywnych substancji wybielających i rozjaśniających powoduje, że farba odporna jest na promieniowanie UV oraz nie żółknie wraz z upływem czasu

DANE TECHNICZNE



Kolor

biały

Produkt dopuszczony do barwienia z wykorzystaniem odpowiednich maszyn barwiących. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby spełniał najwyższe standardy określone dla tej klasy produktów. Ze względu na jego specyfikę, możliwe są odchylenia w odwzorowaniu koloru i/lub różnice koloru między opakowaniami pochodzącymi z różnych partii produkcyjnych. Celem zmniejszenia ryzyka wystąpienia różnic koloru między opakowaniami, zaleca się zakup takiej ilości farby z jednej partii produkcyjnej, która pozwala na pomalowanie całej planowanej powierzchni, bez konieczności barwienia kolejnych opakowań. W przypadku braku możliwości zakupu wystarczającej ilości farby z jednej partii produkcyjnej, przed rozpoczęciem malowania należy wymieszać ze sobą farbę z opakowań pochodzących z różnych partii. Klient decydując się na barwienie tego produktu rozumie i akceptuje ryzyko możliwych odchylenia w odwzorowaniu koloru.

Wygląd powłoki

mat

Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]

4000-16000

Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]

najwyżej 1,600

Odporność na szorowanie

Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro). Klasa 3 wg PN-EN-13300.

APLIKACJA



Ilość warstw i wydajność

1*-2 warstwy (*w przypadku przemalowania ścian i sufitów białych bez plam i przebarwień) | wydajność do 14 m²/L - przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża oraz użytego narzędzia

Czas schnięcia powłoki (temp.+23°±2°C)

2h

Nanoszenie drugiej warstwy

po 2h

Sposób nanoszenia

natrysk, pędzel, wałek

Rekomendowane narzędzia marki ProGold

wałek Microfibre Extra, wałek Promicro Blue, wałek Microfibre Floor

Rozcieńczalnik

wodorozcieńczalny

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłonne wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj preparatem Acryl Grunt marki ProGold.
- Do wyrównania chłonności podłoża zastosuj GRUNT L Lateksowa farba podkładowa do ścian i sufitów marki Dekoral.
- Uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpiecz farbą gruntującą GRUNT NAPLAMY marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odłużyć poprzez umycie wodą z dodatkiem odpowiednich środków myjących.

MALOWANIE



- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5% objętości.
- Maluj w temperaturze +5°C do +30°C i wilgotności powietrza poniżej 80%.
- Po zakończeniu malowania usuń pozostałości farby z narzędzi, następnie umyj je wodą. Nie usuwaj farby i pozostałości po myciu narzędzi malarskich do zlewów i kanalizacji.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
- W przypadku korzystania z taśm malarskich zalecamy zdejmowanie ich od razu po malowaniu, gdy farba jest mokra lub po 24 godzinach od pomalowania ostatniej warstwy farby.

DODATKOWE INFORMACJE



Wskazówki BHP i PPOŻ

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma

Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro). Klasa 3 wg PN-EN-13300.

Atesty

Posiada atest higieniczny

Zawartość LZO

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat.A/a/FW): 30 g/L (2010). Produkt zawiera max 30 g/L.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C.

Data ważności (miesiące)

36

Opakowania handlowe

1,0 L | 3,0 L | 5,0 L | 10,0 L

Data aktualizacji

02.09.2026

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.